

Ficha Técnica

Masilla ARENPLAST STANDARD



1. DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

2. USOS RECOMENDADOS

Sobre materiales de obra interiores (hormigón, ladrillo, yeso, escayola, piedra, etc.).
Enlucidos en capa media.
Nivelación de superficies ligeramente irregulares.

3. PREPARACIÓN

ARENPLAST Standard se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente ARENPLAST Standard. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

4. SISTEMAS DE APLICACIÓN

Diluyente: Agua

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

Limpieza: agua inmediatamente después de su uso.

5. PREPARACIÓN DE SOPORTES NUEVOS

Mortero de Cemento: Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, abrir poro con medios mecánicos o químicos. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Yeso: Esperar a que esté bien seco (max 20% de humedad). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias. En superficies pulidas, abrir poro con medios mecánicos. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

6. MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.

No mojar los soportes antes de aplicar ARENPLAST Standard.

Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.

El tiempo máximo de aplicación es de 24 horas. ACABADO

Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas.

Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y lisa.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 ° C ni si se prevén heladas o lluvias inmediatas a su aplicación y siempre 5° C por encima de la temperatura de rocío. Tampoco se aplicará con humedad relativa por encima del 80%.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

7. PRESENTACIÓN

En sacos de 15 Kgs

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Máximo 30 meses en sus envases originales bien cerrados y resguardados de la interperie.

G. PRECAUCIONES

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P235 + P410 Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

10. DATOS TÉCNICOS

Composición: Copolímeros acrílicos y cargas ligeras

Diluyente: Agua

Densidad: 1.35 ± 0.05 g/cc Apariencia:

Pasta

Color: Blanco Granulometría:

< 200 μ : Fino pH: 7 ± 1

Temperatura Aplicación Entre 5° y 35 ° C

Herramienta Llana lisa o espátula Espesor máximo por capa 5 mm

Tiempo de trabajo 24 horas

Consumo Teórico 1,4 kg por m² y mm de espesor

Tiempo de Secado 12 horas por mm de capa, variable según soporte y condiciones ambientales

Lijado / Pintado Después de seco

NOTA:

Los datos reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas, y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos soportes, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad de cada uso en concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera de del control de nuestra compañía.

Dada la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes informarse antes de comenzar un trabajo, que la presente ficha no ha sido modificada por una versión más reciente. Esta ficha anula y reemplaza otra anterior relativa al mismo producto.