



FICHA TÉCNICA

EMULTONE EXTRA MATE

Descripción	Pintura plástica extra mate a base de emulsión acrílico-estirenada.		
Usos	Exteriores - Interiores Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general, en paredes, techos, fachadas, etc.		
Propiedades	* Máxima resistencia a la intemperie * Con conservante antimoho. * Máxima opacidad * Óptima lavabilidad * Reacción al fuego B-s 1d0 * No salpica * No amarillea * Calibrada		
Colores y tamaños	Blanco 0.750 L; 4 L; 12 L; 15 L		
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo		

EMULTONE MATE

	Hierro / Acero: Imprimir con la Preparación Antioxidante Brumín. Madera: Imprimir con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer. Acabado: Aplicar una o dos capas de Emultone Extra Mate para obtener un buen acabado. Respetar el tiempo de secado entre capa y capa. Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Emultone Extra Mate. Superficies pintadas Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con la Preparación Fijadora Brufix hasta conseguir un soporte firme. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 11/23



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Edición 11/2023

La presente edición Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscrip. 2º - N.I.F. B-08218158 anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L.U. –Calle Bari 57 –Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250

Página 2 de 2

