

Ficha Técnica

Jafestuc Estuco



Descripción

Revestimiento decorativo de interiores que mediante la técnica del espátulado consigue efectos de gran belleza.

Propiedades

- Efectos de gran belleza.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Blanco Neutro
Aspecto	Brillante después del pulido
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Llana o espátula
Rendimiento	3 - 5 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	1
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Sobre fondos de escayola, yeso, etc. limpios, secos y exentos de polvo y grasa.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Elegir la tonalidad deseada y usar la Tintura adecuada para ello. La superficie ha de estar bien nivelada, en caso contrario emplastecer para dejarla lisa y con poca absorción. Imprimir los fondos con un producto tipo Fondo Liso Mate, diluido y coloreado en el tono deseado del estuco. Agitar enérgicamente antes de extender el producto con llana o espátula con trazos dados siempre en la misma dirección. Dejar secar. Esta operación se puede repetir varias veces. Tras el secado, lijar toda la superficie con lija de grano 500. Limpiar y quitar el polvo. Llegar al dibujo final con toques sucesivos separados, eliminando el producto que va sobrando y rellenando los huecos libres. Dejar secar. El brillo natural aparecerá friccionando y puliendo con la propia llana o espátula con la que se realiza toda la aplicación.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 1 Kg y 5 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com