

## SIROCO EFECTO ARENA

### FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 02/11/2022 ED.04

#### DESCRIPCIÓN

Siroco es una pintura decorativa que permite conseguir un elegante efecto arena evocando sensaciones de arenas del desierto.

Rápida y fácil puesta en obra en una sola mano. Se aplica fácilmente con guante de pelo corto, brocha plana o spalter. Base neutra coloreable con Esencia. Gran resistencia a la abrasión.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

##### Preparación y coloreado

Recomendamos fondear previamente con **NATURAL SATIN BLANCO** para preparar la pared, facilitar la aplicación y garantizar un óptimo anclaje y terminación del producto.

**Importante: Remover bien el producto antes de aplicar para incorporar las cargas sedimentadas.**

Siroco se puede aplicar neutro sin colorear. Su acabado es un elegante color crema suave.

Coloreado con Esencias de OSAKA se obtienen tonos vivos y luminosos, con esencias de la serie 100 (101-116) son más suaves.

Añadiendo Toner OSAKA se consiguen tonos pastel suaves y relajantes.

##### Aplicación a guante

Aplicar en "ochos" para extender el producto, y difuminar con la palma del guante en todas direcciones para repartir la carga y suavizar el efecto.

Remover el producto en el bote de vez en cuando para evitar que sedimente la arena.

Dejar secar aprox. 8 horas.

##### Aplicación con Spalter (paletina o brocha plana)

Esta herramienta permite aplicar con rapidez gracias a su anchura. El mango es ergonómico y evita el cansancio de la mano.

Extienda el producto sobre la superficie y repase para mover y deshacer las aglomeraciones de cargas, según le guste más o menos cargado. Peine para disimular los brochazos si desea un acabado más uniforme y suave.

Remover de vez en cuando el contenido del bote de durante la aplicación para evitar que las cargas sedimenten.

Dejar secar aprox. 8 horas.

##### **Protección opcional**

Recomendamos dar una mano de Hidrofugante (satinado) o Barniz Alto Brillo (brillante) para proteger la superficie y aumentar la durabilidad del acabado .ó . BarPol (Barniz de Poliuretano al agua) para obtener alta resistencia , durabilidad y acabado satinado- brillante .

## SIROCO EFECTO ARENA

### FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 02/11/2022 ED.04

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

	SIROCO
<b>Composición:</b>	Aditivos, cargas y resina vinílica
<b>^Contenido COV máx.permitido:</b>	Categoría A, Subcategoría L: 200g/l
<b>^Contenido COV máx.producto:</b>	Categoría A, Subcategoría L < 15.0 g/l
<b>pH:</b>	6.5 - 7.5
<b>Densidad:</b>	1,62 – 1,72 g/cm <sup>3</sup>
<b>*Consumo:</b>	5 m <sup>2</sup> /kg
<b>Rendimiento:</b>	25 m <sup>2</sup>
<b>Viscosidad:</b>	11000 - 20000 mPa·s
<b>Aspecto:</b>	Viscoso
<b>Color:</b>	Neutro
<b>Envases:</b>	5 kg
<b>Dilución:</b>	Listo al uso
<b>Herramientas:</b>	Spalter , guante
<b>Limpieza herramientas:</b>	Con agua
<b>**Condiciones de aplicación:</b>	entre 5°C y 35°C
<b>***Tiempo de secado:</b>	Mínimo 8 horas

\* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

\*\* Tanto temperatura ambiente como paramento.

\*\*\* Según condiciones climatológicas.

\*\*\*\* Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

# OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

## SIROCO EFECTO ARENA

### FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 02/11/2022 ED.04

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

#### ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

**La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.**

