



TINTES AL AGUA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gama líquida de colorantes al uso, especialmente diseñada para el teñido de la madera en la Industria del Mueble y complementos (parquet y tarima). Esta gama es especialmente compatible con agua. El tipo de aplicación, el soporte o sustrato (chapa o madera maciza) y el tipo de **efecto** a conseguir, son condicionantes a tener en cuenta.

PROPIEDADES GENERALES

Aplicación a pistola (aerografía), a rodillo, a brocha, a inmersión, o con muñequilla.
Totalmente compatibles con agua y alcoholes.
Elevada transparencia y gran pureza de tono.
Excelente poder colorante.
Buena resistencia a la luz.
Moderado efecto de sangrado al sobrebarnizar con fondos en base acuosa.
Ausencia de olores durante la aplicación.
No inflamable.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford Nº4	10"
Peso específico	1,000 gr/cm ³ (según el tono).
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.
Rendimiento	15-20 m ² /l (1x40-60 gr/m ²)
Tiempos de secado (50 g/m ² a 20°C y 60% de H.R)	1 h.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Lijar la madera con lijas de grano adecuado, refinando con lijas de granos 150-180. Eliminar los restos del lijado. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar una capa de 20-50 gr/m². Para un teñido más iniforme, aplicar en la dirección de la veta de la madera. Evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.

Limpieza de utensilios: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

PRESENTACIÓN:

