

Ficha Técnica

Piscinas Clorocaucho Sport

Pintura cloroacrílica al disolvente

Versión: 26/03/2021



Descripción

Pintura para piscinas a base de resinas acrílicas en fase disolvente, de rápido secado, aspecto mate-seda y excelente adherencia sobre superficies de cemento, hormigón, etc.

Propiedades

- Gran resistencia y durabilidad
- Excelente adherencia sobre superficies de cemento y hormigón
- Especial resistencia al agua
- Aplicación sencilla pero atendiendo a las recomendaciones de seguridad
- Buena resistencia química

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y Azul
Aspecto	Mate Seda
Naturaleza	Resinas cloroacrílicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	14,5 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Cloro caucho Jafep
Repintado	24 horas
Secado	1 - 2 horas

Dónde aplicarlo

Especialmente formulada para el pintado de piscinas de cemento, hormigón o análogas, pero por su excelente resistencia.

En combinación con la Imprimación Epoxi Disolvente como sellador, puede ser aplicado sobre azulejos o gresite.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.
- Dejar transcurrir al menos 15 días antes de llenar la piscina.

Productos relacionados

Fondo Penetrante Fijador al Disolvente
Imprimación Epoxi Disolvente 2C
Disolvente Cloro caucho-acrílicos



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Modo de empleo

Superficies de cemento y hormigón:

Suelo Nuevo: Dejar transcurrir al menos 30 días antes de ser pintado para el completo fraguado. La superficie debe ser porosa y se debe eliminar la lechada de cal del fraguado. Antes de proceder al pintado el soporte debe estar exento de humedad, limpio, seco y sin presencia de óxido, grasa ni salitre.

En caso de que existan restos de suciedad o haya que abrir el poro sea o no una superficie nueva se procederá de la siguiente manera:

1. Aplicar sulfamán o ácidos diluidos 10-15% en agua y dejar actuar durante 15 minutos.
2. Aclarar con abundante agua hasta pH neutro.
3. Esperar 24-48 horas para que seque adecuadamente.

Una vez preparada la superficie, comenzaremos imprimando el soporte. Para ello se aplicará una primera capa de Fondo fijador al disolvente. Como alternativa, se podría aplicar una primera mano de la Pintura al Clorocaucho diluida un 25 % con Disolvente Clorocaucho-acrílicos. Esperar 8 horas para repintar.

Aplicar dos capas de Piscinas al Clorocaucho directamente al uso o diluyendo máximo un 5% con nuestro Disolvente Clorocaucho-acrílicos, dejando 24 horas de secado entre capas.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación. Además, se recomienda una prueba de adherencia para asegurar la compatibilidad de materiales. Para ello se debe pintar una pequeña zona no visible, dejar secar dos semanas y probar a raspar o rayar para ver si la adherencia es adecuada.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Superficies de azulejos o gresite:

Se debe preparar la superficie adecuadamente, lijar la zona a preparar y dejarla libre de polvo, limpia y seca. Una vez preparado se aplicará la Imprimación Epoxi al Disolvente. Dejar secar durante 24 horas para repintar. Aplicar dos capas de Piscinas al Clorocaucho al uso o diluyendo máximo un 5% con el Disolvente Clorocaucho-acrílicos, dejando transcurrir 24 horas entre capas.

Se recomienda dejar transcurrir al menos 15 días antes de llenar la piscina. Les recordamos que el crecimiento de algas o mohos, puede ser un problema de depuración.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

